



BARRACHINA'S

FICHA TECNICA_CURTIDOS

12.9.5 PELLFIX 046 SF

ASPECTO: Líquido blanco ligeramente amarillento

SOLIDOS: 19'5% a 21'5%.

PH: 7.2 a 9

BRILLO: medio-alto

VISCOSIDAD: >600 < 1500cps.

PRECAUCIONES: Ver instrucciones en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad.

Propiedades

Compuesto a base de resinas acrílicas, ceras y uretanos.

Muy buen poder cubriente.

Muy buenas resistencias alfrote húmedo y seco.

Buena retención de grabado.

Aplicación

Generalmente para cueros plena flor o esmerilados donde se requiera cubrir defectos sin perjudicar la naturalidad del cuero.

Sistema de Aplicación

Aplicar el PELLFIX 046SF a pistola aerográfica o roller y posteriormente planchar a 90/100°C con la presión adecuada en cada caso.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.

Fecha revisión: 30/07/24