



BARRACHINA'S

INFORMACIÓN TÉCNICA

4. BRILLOS

4.2 BRILLOS EN BASE ACUOSA

4.2.24 ECO-LUSTRAFIX 56

CARACTERÍSTICAS: Mezcla de ceras naturales, sintéticas y con la incorporación de un polímero que se han formulado convenientemente para obtener un **Brillo medio, con tacto agradable**. Su aspecto es el de un líquido lechoso, amarillento y con un olor agradable.

CAMPO DE APLICACIÓN: Se aplica sobre cueros anilina de buena y mediana calidad. También para cueros anapados en los que se desee conseguir un aspecto natural y un tacto suave.

MODO DE EMPLEO: Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, aplicar el Eco-Lustrafix 56 Incoloro o coloreado a pistola aerográfica con una abertura de boquilla de 1-1,5 mm. a una presión de 4-6 atmósferas, y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta. El Eco-Lustrafix 56 Incoloro, necesita ser cepillado en cualquier caso. Es necesario fundir las ceras con el cepillo de algodón o lana impregnado con nuestra CERA ABRILLANTADORA aproximadamente a 500/800 r.p.m.

Como en todos los anteriores Brillos es necesario disponer de una cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

SEGURIDAD: Consultar las hojas de seguridad.

OBSERVACIONES: Es conveniente que antes de la aplicación del Brillo se le aplique al cuero una Base para unificar la absorción y mejorar el envejecimiento. Nuestros laboratorios en zona le pueden colorear el ECO-LUSTRAFIX 56 INCOLORO a cualquier tono anilina si el acabado lo necesita, bien para realzar el tono o para igualar el tono general del zapato.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.