



BARRACHINA'S

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### 4. BRILHOS

#### 4.2 BRILHOS EM BASE AQUOSA

##### 4.2.4 ECO-LUSTRAFIX M-25

**CARACTERÍSTICAS:** Mistura de ceras naturais, sintéticas e com a incorporação de um polímero formulado convenientemente para conseguir um **Brilho médio-alto, com tacto agradável e deslizante**. O seu aspecto é o de um líquido leitoso, amarelado e com cheiro agradável.

**CAMPO DE APLICAÇÃO:** Aplica-se sobre couros anilina de média e boa qualidade.

**MODO DE EMPREGO:** Depois de efectuar a limpeza a fundo de colas e outras sujidades, assim como o reparar e igualar de cores se for o caso, aplicar o Eco-Lustrafix M-25 Incolor ou colorado com pistola aerográfica com abertura de boquilha de 1-1,5 mm. a uma pressão de 4-6 atms. a uma distância adequada do sapato. A prática diz que 25-35 cm. é a correcta. O Eco-Lustrafix M-25 Incolor, necessita em qualquer dos casos ser escovado. É necessário fundir as ceras com rolo de algodão ou lã impregnado com a nossa CERA ABRILLANTADORA aproximadamente a 500/800 r.p.m.

Como em todos os anteriores Brilhos é importante dispor de uma cabine de aplicação, equipada com um bom extractor, cortina de água e uma boa luz para que a aplicação seja correcta. É conveniente usar a máscara protectora.

**SEGURANÇA:** Consultar as folhas de segurança.

**OBSERVAÇÕES:** É conveniente que antes da aplicação do brilho se aplique ao couro uma Base para melhorar o encaixe e o envelhecimento.

Os nossos Laboratórios de zona podem colorar a ECO-LUSTRAFIX M-25 em qualquer cor sempre que o acabamento necessite.

*Barrachinas não pode controlar as condições de uso dos seus produtos, por tal motivo não pode aceitar responsabilidades em relação aos resultados e/ou consequências que podem derivar da sua utilização.*